

MASSELLO AUTOBLOCCANTE: DOPPIO TH8

PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. Via Staffaro snc - 04015 PRIVERNO Tel. 0773 92.44.49 www.palluzziprefabbricati.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Prodotto: Masselli di calcestruzzo per pavimentazione

(come definito da UNI EN 1338:2004)

Impianto di fornitura: Via Madonna delle Grazie, 115

04015 Priverno (Latina)

Tipologia: DOPPIO T H8

Finitura: NORMALE, QUARZATA

Colore: rosso, cemento

Larghezza: 16 CM 20 CM Lunghezza: Altezza: 8 CM

Imballo: Confezioni da 10,10/mq contenenti 12 strati da

0,84/mq, reggettati . Peso di un bancale: 1.414 kg

cad.



Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche rispondono ai requisiti stabiliti nella Norma Europea UNI EN 1338:2004, con le seguenti precisazioni (si fa riferimento ai punti, prospetti e allegati della suddetta norma).

Caratteristica	Metodo di prova	Unità	Valore
Quantità pezzi per metro quadro	#	mm	50
Massa per metro quadro	#	Kg/m ²	140
Consumo sabbia intassamento	#	Kg/Mq	3
Distanziali	#	mm	Verticali spessore 1,5
Spigoli orizzontali superiori	#	(4 mm/6mm)	Con bisello angolo a 30°
Superficie di usura	#	mm	Piana senza dislivelli
Lunghezza (esclusi distanziali)	Appendice C	mm	198
Larghezza (esclusi distanziali)		mm	163
Spessore		mm	80
Spessore dello strato di usura		mm	4
Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali		mm	± 2
Scostamenti ammissibili dello spessore nominale		mm	± 2
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	Appendice E	%	≤ 6
Resistenza agli agenti climatici (Resistenza al gelo – disgelo con Sali antighiaccio)	Appendice D	Kg/m ²	≤ 1
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Appendice F	MPa	> 3.6
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	Appendice G/H	N/mm	> 250
Resistenza all'abrasione (finitura base)	Appendice G	mm	< 20
Resistenza all'abrasione (finitura quarzo)	Appendice G	mm	< 23
Resistenza allo scivolamento	Condizione normale	Classe	Soddisfacente

Nota: i valori dichiarati corrispondono ai valori nominali o medi della produzione standard. Le tolleranze e i limiti massimi e/o minimi indicati per i parametri quantitativi sono quelli stabiliti dalla norma UNI EN 1338:2004 come limiti di accettazione



MASSELLO AUTOBLOCCANTE: DOPPIO TH8

PALLUZZI EDILCOMMERCIALE S.R.L. Via Staffaro snc - 04015 PRIVERNO Tel. 0773 92.44.49 www.palluzziprefabbricati.it

Informazione di marcatura CE



PALLUZZI PREFABBRICATI

PALLUZZI EDILCOMMERCIALE Via Staffaro, snc - 04015 Priverno (LT) Tel:0773924449 2009

UNI EN 1338:2004 Masselli di calcestruzzo per pavimentazione Requisiti e metodi di prova

Tipologia "doppio TH8 Doppio Strato"

Dimensioni nominali 165 mm x 200 mm x 80 mm (larghezza x lunghezza x altezza)

Tempo richiesto per l'idoneità all'uso a partire dalla data di produzione	Per l'esposizione al gelo ed il transito veicolare: 28 giorni	
Emissione di amianto	NPD	
Resistenza allo scivolamento / slittamento (Skid test)	Soddisfacente	
Reazione al fuoco		
Conduttività termica		
Resistenza alla rottura	> 3.6 MPa	
Resistenza agli agenti climatici (assorbimento di acqua)	≤ 6% Classe 2 – Marcatura B	
Resistenza agli agenti climatici (resistenza al gelo – disgelo con Sali antighiaccio)	≤ 1 Kg/m² Classe 3 – Marcatura D	
Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato di base")	< 20 mm Classe 3 – Marcatura H	
Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato quarzo")	≤ 23 mm Classe 4 – Marcatura I	

NPD: nessuna prestazione determinata.