

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Prodotto:	Masselli di calcestruzzo per pavimentazione (come definito da UNI EN 1338:2004)
Impianto di fornitura:	Via Madonna delle Grazie, 115 04015 Priverno (Latina)
Tipologia:	MATTONCINO
Finitura:	FILTRANTE
Colore:	Grigio
Larghezza:	10 CM
Lunghezza:	20 CM
Altezza:	8 CM
Imballo:	Confezioni da 9/mq contenenti 10 strati da 0,90/mq, reggettati. Peso di un bancale: 1.530 kg/cad.



Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche rispondono ai requisiti stabiliti nella Norma Europea UNI EN 1338:2004, con le seguenti precisazioni (si fa riferimento ai punti, prospetti e allegati della suddetta norma).

Caratteristica	Metodo di prova	Unità	Valore
Quantità pezzi per metro quadro	#	mm	50
Massa per metro quadro	#	Kg/m ²	170
Consumo sabbia intasamento	#	Kg/Mq	4
Distanziali	#	mm	Verticali spessore 1,5
Spigoli orizzontali superiori	#	(4 mm/6mm)	Con bisello angolo a 30°
Superficie di usura	#	mm	Piana senza dislivelli
Lunghezza (esclusi distanziali)	Appendice C	mm	198
Larghezza (esclusi distanziali)		mm	98
Spessore		mm	80
Spessore dello strato di usura		mm	≥4
Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali (lunghezza e larghezza)		mm	± 2
Scostamenti ammissibili dello spessore nominale		mm	± 2
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	Appendice E	%	≤ 6
Resistenza agli agenti climatici (Resistenza al gelo – disgelo con Sali antighiaccio)	Appendice D	Kg/m ²	≤ 1
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Appendice F	MPa	> 3.6
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	Appendice G/H	N/mm	> 250
Resistenza all'abrasione	Appendice G	mm	< 20
Resistenza allo scivolamento	Condizione normale	Classe	Soddisfacente
Permeabilità all'acqua		l/min m ²	≥78 (corrisponde a piovosità 4680 mm/h)
Capacità drenante sperimentale			Cdre=100%

Nota: i valori dichiarati corrispondono ai valori nominali o medi della produzione standard. Le tolleranze e i limiti massimi e/o minimi indicati per i parametri quantitativi sono quelli stabiliti dalla norma UNI EN 1338:2004 come limiti di accettazione

Informazione di marcatura CE

	
<p>PALLUZZI PREFABBRICATI PALLUZZI EDILCOMMERCIALE Via Staffaro, snc - 04015 Priverno (LT) Tel: 0773924449 2018</p>	
<p>UNI EN 1338:2004 Masselli di calcestruzzo per pavimentazione Requisiti e metodi di prova</p> <p>Tipologia “Mattoncino filtrante” Dimensioni nominali 100 mm x 200 mm x 80 mm (larghezza x lunghezza x altezza)</p>	
Tempo richiesto per l' idoneità all' uso a partire dalla data di produzione	Per l' esposizione al gelo ed il transito veicolare: 28 giorni
Emissione di amianto	NPD
Resistenza allo scivolamento / slittamento (Skid test)	Soddisfacente
Reazione al fuoco	-----
Conduktività termica	-----
Resistenza a trazione indiretta per taglio	> 3.6 MPa
Resistenza agli agenti climatici (assorbimento di acqua)	≤ 6% Classe 2 – Marcatura B
Resistenza agli agenti climatici (resistenza al gelo – disgelo con Sali antighiaccio)	≤ 1 Kg/m ² Classe 3 – Marcatura D
Resistenza all' abrasione (per la finitura “Doppio strato normale”)	≤ 23 mm Classe 3 – Marcatura H
Resistenza all' abrasione (per la finitura “Doppio strato quarzo”)	≤ 20 mm Classe 4 – Marcatura I

NPD: nessuna prestazione determinata.